

## VISION BLANCO Y COLORES CON.CONV.AMOHO.



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture vinylique mate profond de très haute qualité, spécialement formulée pour éviter les marques de rouleau, joints et retouches (finitions de qualité, contre-jours, etc.).

Avec effet anti-moisissures (sur la peinture).

### PROPRIÉTÉS

Extraordinaire degré de mat, bon pouvoir couvrant, excellente lavabilité, rendement, adhérence et facilité d'application.

### APPLICATIONS

Pour la décoration sur tous les supports normaux de construction, lorsque l'on souhaite offrir une finition parfaite sans marques de rouleau, joints et retouches.

Spécialement indiquée pour parois lisses en intérieurs, parois enduites, contre-jours en général, etc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: lisse et mat profond.

Blancheur: excellente.

Résistance au frottement humide: Classe 2 (UNE-EN 13.300).

Adhérence: bonne.

Finesse:  $6,2 \pm 1$  H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosité:  $115 \pm 10$  U.K. (unités Krebs) à  $25 \pm 10^\circ\text{C}$  (UNE 48-076).

Densité:  $1,35 - 1,40 \pm 0,25$  gr/cc selon couleur (UNE-EN-ISO 2811-1).

Pouvoir couvrant: haut (sec et humide).

Rendement: 9-13 m<sup>2</sup>/L et couche.

Séchage: 30-60 minutes.

Recouvrable: 4-6 heures.

Couleurs: blanc, bases et couleurs disponibles: azul (bleu), naranja vivo (orange vif), rojo escarlata (rouge écarlate), rojo carmin (rouge carmin), violeta (violet), verde tropico (vert tropique), amarillo óxido (jaune oxyde), marrón (marron), rojo oxido (rouge oxyde), negro (noir), amarillo cromo (jaune de chrome).

Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.

Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.

Non inflammable.

C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COVS: 29 G/L selon couleur.

### HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Mat profond: 2 % UNE EN 13.300 pour le BLANC.

### PRÉPARATION DES SURFACES

Nouvelles surfaces: éliminer la poussière, les particules libres, reboucher les éventuelles fissures, etc.

Surfaces déjà peintes:

- A la détrempe ou chaux: éliminer les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité.

## MODE D'EMPLOI

---

Appliquer notre fixateur acrylique Fijador Acrilico (surfaces avec d'éventuels problèmes d'adhérence) ou de la peinture diluée avec 20-30% d'eau potable.

Appliquer la peinture diluée: 5-15% (brosse et rouleau), 15-30% (pistolet).

## RECOMMANDATIONS

---

Ne pas peindre à des températures inférieures à 5°C.

Remuer le contenu de la barquette.

Ne pas laver la surface peinte avant 20 jours.

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en 100 ml, 750 ml, 4 L et 15 L.

Couleurs: Blanco (Blanc), azul (bleu), naranja vivo (orange vif), rojo escarlata (rouge écarlate), rojo carmin (rouge carmin), violet (violet), verde tropico (vert tropique), amarillo oxido (jaune oxyde), marron, rojo oxido (rouge oxyde), negro (noir), amarillo cromo (jaune de chrome).

## STOCKAGE

---

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5°C et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

En cas d'application au pistolet, l'utilisation d'un masque est recommandée.

Maintenir le produit hors de portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

### FECHA.: 11/10/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.

---